



### TECHNICKÁ DATA FÓLIÍ NA SKLO SDI - SUN GARD

Vybrané typy fólií		Celková sluneční energie						Viditelné světlo		2(LE)	UV Propuštěné	Emisivita	„U“ faktor
Typ fólie	Barva	Stín. souč.	SHGC	Zadržaná %	Odražená %	Pohlcená %	Přenesená %	Odražené %	Propuštěné %				
Proti-sluneční, zrcadlo, inter													
SMB 5/20 S	Bronz-stříbro												
M - 20	Stříbro	0,25	0,22	78,3	44,1	45,5	10,4	55,9	14,5	0,58	0,99	0,62	0,91
M - 40	Stříbro	0,40	0,34	65,2	30,9	46,1	23,0	37,0	31,9	0,8	0,99	0,64	0,92
M - 20 S/G	Stříbro - kouř	0,28	0,24	75,6	31,2	59,5	9,3	20,5	9,4	0,34	0,99	0,59	0,89
M - 20 GL	Stříbro-zlato												
M - 20 B	Stříbro-bronz	0,27	0,23	76,5	32,0	59,0	9,0	21,3	9,3	0,34	0,99	0,59	0,89
M - 20 BL	Stříbro-zeleň	0,25	0,22	78,3	41,5	48,9	9,6	24,7	8,8	0,35	0,99	0,61	0,90
SPNC - 35	Nikl-chrom	0,51	0,44	55,6	14,7	56,8	28,5	19,2	33,3	0,65	0,99	0,83	1,03
SPNC - 55	Nikl-chrom	0,74	0,64	35,6	8,2	38,6	53,2	10,3	59,8	0,81	0,99	0,86	1,04
BS - 35	Bronz - solar	0,39	0,34	66,1	31,1	46,7	22,2	24,5	37,0	0,95	0,99	0,62	0,91
BS - 50	Bronz - solar	0,50	0,43	56,5	22,8	45,5	31,7	17,5	48,2	0,96	0,99	0,65	0,92
Proti-sluneční, zrcadlo, exte													
M - 20 XT	Stříbro												
M - 40 XT	Stříbro												
NC - 20 XT	Nikl-chrom												
NC - 35 XT	Nikl-chrom												
Proti-sluneční, nezrcadlo, int													
HP - 05 G	Šed	0,41	0,35	64,30	15,20	67,70	17,00	6,60	4,00	0,10	< 5	0,71	0,96
HP - 20 G	Šed	0,54	0,47	53,00	10,90	58,40	30,70	6,20	21,20	0,39	< 5	0,78	1,00
HP - 20 B	Bronz												
HP - 35 G	Šed												
HP - 35 B	Bronz												
HPGR - 35	Zeleň												
HP - 50 G	Šed												
Tepelně-izolační													
P - 50 NSN	Neutrál	0,45	0,39	60,9	35,4	34,1	30,5	34,6	50,1	1,11	0,99	0,68	0,94
P - 75 NSN	Neutrál	0,63	0,54	45,2	22,5	31,0	46,5	19,5	68,1	1,08	0,99	0,7	0,95
Privátní													
Z - 200	Mléčná	0,82		28,7	13,2	22,30	64,50	16,40	69,70	0,85	< 5	0,86	1,04
BZ - 100	Bronz - mat.												

Fólie nejsou určeny pro instalaci na umělá skla (např.: polykarbonát, plexi apod.)!

Standardní šíře fólie je 1,524 m. Pouze u bezpečnostní fólie SMC – AX je na zvláštní přání šíře fólie 1,83 m. Délka fólie je obvykle 30,5 m.

Okenní fólie SDI – Sun Gard a Glass Gard mají záruku od výrobce dle typu 3 – 10 let. Splňují předpisy pro použití v České republice.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte. Vaše dotazy velmi rádi zodpovíme.